


MANIFATTURA TUBI GOMMA S.p.A.

 Grisignano di Zocco, 36040 (VI) ITALY
 T. +39 0444.614755 | info@mtgspa.com
 www.mtgspa.com


APPLICAZIONI

- Tubo in silicone per aspirazione di aria mista a prodotti ad alta purezza.
- Versione adatta ad applicazioni in processi che richiedano raggi di curvatura ridotti ed elevata maneggevolezza.
- Normalmente impiegato nelle industrie farma-cosmetiche.

COSTRUZIONE

SOTTOSTRATO

- Gomma silicone traslucido (cod. silicone PT3362), grado farmaceutico e alimentare, inodore, insapore, speculare, liscio.

RINFORZI

- Inserzioni tessili sintetiche ad alta resistenza.
- Spirale incorporata in acciaio INOX AISI 302.

COPERTURA

- Gomma silicone traslucido (cod. silicone PT3362), grado farmaceutico e alimentare, inodore e insapore.

NORMATIVE

- US Pharmacopoeia Classe VI, non citotossico (ISO 10993-Parte 5).
- Conformità: 3-A Sanitary Standards n.18-03-Class I, FDA, BfR, E.P. 3.1.9. (European Pharmacopoeia).

PRINCIPALI BENEFICI

- Tubo in silicone catalizzato al platino, anti-aderente.
- Utilizzato in applicazioni sanitarie ed ambienti sterili: prodotto con massima cura a partire dalla scelta di ingredienti ad alta purezza, sino alle procedure di produzione e allo specifico stoccaggio.
- Validazione di grado farmaceutico: testato in conformità a USP Classe VI e EU Pharmacopoeia.
- Tubo conforme al Reg. EC 1935/2004 e al 2023/2006/EC (GMP).
- Il ciclo produttivo MTG non impiega derivati animali, ftalati, adipati, nitrosammine e materiali soggetti a restrizioni secondo il Reg. EC 1907/2006 (REACH).
- Tubo non plastificato.

TEMPERATURE

- Da -60°C fino a +200°C.

STERILIZZAZIONI

- Sterilizzazioni con vapore +135°C con circuito aperto.
- Sterilizzazioni con aria calda a +200°C per un massimo di 30 minuti.
- Sterilizzazioni ripetute ad intervalli inferiori ad 1 ora possono degradare gravemente le proprietà meccaniche del tubo.

MARCATURA



MTG-CLEARWAY PLATINUM

 MADE IN CLEANROOM
 ISO 14644-1 CLASS 8


SPECIFICHE TECNICHE

TOLLERANZE DIMENSIONALI: Diametro interno: ISO 1307- Spessore parete: +1/-0.5mm - Lunghezza: ISO 1307

Diam. interno mm	Diam. esterno mm	Spessore parete mm	Pressione di esercizio BAR	Pressione di scoppio BAR	Raggio curvatura min. mm	Vacuum BAR	Peso teorico kg/m	Lunghezza massima m
25	30	2.5	-	-	50	-0.7	0.214	10
32	37	2.5	-	-	64	-0.7	0.305	10
38	43	2.5	-	-	80	-0.7	0.317	10
40	45	2.5	-	-	80	-0.7	0.400	10
50	56	3.0	-	-	125	-0.7	0.482	10
60	66	3.0	-	-	180	-0.7	0.620	10
63.5	70.1	3.3	-	-	190	-0.7	0.708	10
75	82	3.5	-	-	225	-0.7	1.305	10
80	88	4.0	-	-	240	-0.7	1.510	10

 Altri diametri e colori disponibili su richiesta. Consultare i nostri Uffici Vendite.
 I dati tecnici sopra menzionati si riferiscono ad applicazioni a temperatura ambiente (+20°C).

Cod. IT-M00159

 UPDATED: 04/21
 Rev: 001